

AKC FLUX SK10

FLUX SK 10 to doskonały środek pomocny przy lutowaniu zawierający kalafonię w sprayu. Może być używany podczas produkcji, naprawy, konserwacji i serwisu. Długotrwałe składowanie płytek drukowanych może spowodować utrudnienie podczas lutowania wskutek utleniania się punktów lutowniczych. Lutowanie wymaga wtedy szczególnego wysiłku i często prowadzi do powstania tzw. "zimnych lutów". Aby tego uniknąć należy użyć FLUX SK 10 - kalafonii w sprayu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Odpowiada wymaganiom DIN 8511 F- SW31.
- Pozwala na szybsze lutowanie.
- Zapobiega "zimnym lutom" i chwilowym przegrzaniem podczas lutowania.
- Chroni płytkę przed utlenianiem, wpływami środowiska podczas składowania.
- Łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE

- Może być używany przy produkcji płytek drukowanych bezpośrednio po trawieniu. Zapobiega to utlenianiu się ścieżek przewodników, zabrudzeniom spowodowanych poceniem rąk lub śladami tłuszczu, zdarzającymi się podczas montażu.
- Zapewnia dobre rozproszanie lutowia.
- Używany do lutowania mocno utlenionych powierzchni, m.in. styków baterii

Dostępne opakowania:

Pojemniki ciśnieniowe: 200ml, 400ml

Pojemniki zwykłe: 1l

Parametry techniczne produktu:

- **kolor:** bursztynowy
- **gęstość przy 20°C:** 0,75g/cm
- **temperatura mięknięcia:** 80 - 85
- **czas schnięcia.:** 20 - 30 min
- **gaz pędny :** propan butan